

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類		装備品等仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号			仕様書番号	
品名 又は 件名	紙ハニカム		4補LPS-I16003-2	
			作成	平成25年9月5日
			改正	平成27年11月6日
				令和5年3月24日
作成部隊等名	第4補給処			

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊が物料投下用使用する紙ハニカム（以下，“ハニカム”という。）の調達について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、引用文書による。

1.3 調達品目・数量

この部品の物品番号、部品番号、品名、要求番号、単位、数量は、調達品目表による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 規格

JIS A 6931 パネル用ペーパーコア

NDS Z 0001 包装の総則

b) 仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

- ペーパーコアに使用する材料は、JIS A 6931 の6 による。
- 表面紙は、段ボール用ライナー紙とし、200 g/m²から 292 g/m²のものを使用する。
- 接着剤は、ビニール系接着剤を使用する。

品名	紙ハニカム
----	-------

2.2 構造・形状

構造・形状はクラフト紙を重積接着し、多数の連続した六角柱を蜂の巣状に成形したペーパーコアと表面紙のサンドイッチ構造とする。

2.3 寸法

寸法は、幅 900 mm±10 mm, 長さ 1800 mm±10 mm, 厚さ 75 mm±1.5 mm とする。

2.4 性能

性能は、緩衝能力（圧縮強さ）が 30.4 N/cm²±5 N/cm² とする。

2.5 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-Y00007 の 2.4 による。

3 品質保証

3.1 製品試験

製品試験は、次による。

3.1.1 試験の一般条件

試験の一般条件は、JIS A 6931 の 7.2 による。

3.1.2 厚さの測定

厚さの測定は、JIS A 6931 の 7.3 による。

3.1.3 緩衝能力（圧縮強さ）の測定

- a) 試験片は、製品と同一工程で製造されたもので、幅 75 mm±5 mm, 長さ 75 mm±5 mm, 厚さ 75 mm±1.5 mm とする。
- b) 試験方法は、JIS A 6931 の 7.4.3 による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等の定める監督及び検査実施要領により実施する。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、木製枠上に段ボールを敷いて、ハニカム 25 枚を上積みし、上部を段ボールで覆い保護バンド掛けとする。

4.2 包装の表示

包装の表示は、NDS Z 0001 の表示及び航空自衛隊標識による。ただし、次の事項を見易い箇所に表示する。

- a) 統制番号
- b) 物品番号
- c) 品名
- d) 数量
- e) 納入年月日

例 2013.12 月

- f) 契約の相手方の名称及び略号

品名	紙ハニカム
----	-------

5 その他の指示

5.1 装備品等不具合報告（UR）対策

装備品等不具合報告（UR）対策は、C&LPS-Y00007の4.4による。

5.2 技術変更提案（ECP）

技術変更提案（ECP）は、C&LPS-Y00007の4.7による。

5.3 仕様書の疑義

契約の相手方は、仕様書の内容について疑義が生じた場合は、契約担当官等を通じて要求元と協議する。