

調達要求番号：5SNW1AA0301

| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| 物品番号 | — | 仕 様 書 番 号 |
| 床板（アピトン集成材） | WV-D120004B | |
| | 防衛大臣承認 | 年 月 日 |
| | 作 成 | 令和 2年 3月26日 |
| | 変 更 | 令和 3年 6月29日 |
| | 作成部隊等名 | 九 州 補 給 処 |

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、九州補給処において使用する床板（アピトン集成材）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

製材の日本農林規格（平成19年農林水産省告示第1083号）

集成材の日本農林規格（平成19年農林水産省告示第1152号）

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、“製材の日本農林規格”及び“集成材の日本農林規格”に適合する。

2.2 規格など

規格などは、表1による。

表1－規格など

| 区 分 | 内 容 |
|-------------------|-------------------------------------|
| 樹 種 | “製材の日本農林規格”のアピトン1等とする。 |
| 寸 法 | 調達要領指定書によって指定する。 |
| 継手（小口断面） | 調達要領指定書によって指定する。 |
| 集成仕様 | 板材を縦継ぎによる集成（寸法に満たないものを集成する。） |
| 接着性能 | フィンガージョイントとする。 |
| 使用接着剤の種類 | レゾシノール系樹脂とする。 |
| 含水率（乾燥材） | 同一試料集成材から採取した試験片の含水率の平均が15%以下であること。 |
| ホルムアルデヒド 放散量区分 | “集成材の日本農林規格”のF☆Sより上位の区分であること。 |
| 材面の品質 | “集成材の日本農林規格”の2種とする。 |
| 寸法の誤差 | 調達要領指定書によって指定する。 |

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

包装及びこん包は、商慣習による。

5 搬入・調整

搬入及び調整は、調達要領指定書によって指定する。

6 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。